

ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР

Краска текстурная акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:

Высококачественная акриловая краска для декоративной отделки древесины фасадов и интерьеров, а также её долговременной защиты от «старения» в результате атмосферных воздействий, защиты от плесневых, древоокрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей, насекомых-древоточцев.

СВОЙСТВА:

- ✓ Образует непрозрачное текстурное атмосферо- и светостойкое «дышащее» полимерное покрытие
- ✓ Окрашивает древесину в благородные цвета, обладает превосходной укрывистостью
- ✓ Препятствует выгоранию от солнечных УФ лучей
- ✓ Обладает превосходной адгезией к деревянным поверхностям
- ✓ Сохраняет рельефный рисунок древесины
- ✓ Содержание антисептиков обеспечивает защиту от биопоражений
- ✓ Паропроницаемая пленка не препятствует естественному дыханию древесины
- ✓ Обладает гидрофобными свойствами - отталкивает воду
- ✓ Не образует потеков - обладает высокими малярными и эстетическими свойствами
- ✓ Без запаха, не содержит органических растворителей



Сохраняет рельефный рисунок древесины



Устойчива к атмосферным воздействиям



Усиленная защита от биопоражений



Без запаха и растворителей

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрyтие ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР наносят на очищенную от грязи, пыли и покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем в 1 слой (для влажных или солнечных условий – в 2-3) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +5°C. При окрашивании сильно впитывающих поверхностей внутри помещений, для первого слоя допускается разбавление водой до 10%, последующие слои наносить неразбавленной краской. Не рекомендуется производить покраску в жаркую солнечную погоду во избежание снижения впитываемости покрытия за счёт преждевременного высыхания. Не наносить на поверхность, ранее обработанную олифой! Особо тщательно обрабатывать торцы. Покрyтие выпускается в готовом к применению виде. Не смешивать с другими составами. Перед применением – тщательно перемешать. При нормальных условиях время высыхания до отлипа составляет 1 час. Время полного высыхания 24 часа при температуре 18-22 °С.

РАСХОД

Средний расход для однослойного нанесения — 1 кг на 10 м² (100 г/м²), расход при нанесении каждого последующего слоя 1 кг на 15 м² (70 г/м²). Точный расход зависит от впитывающей способности древесины.

СОСТАВ

Водная дисперсия акриловых полимеров, наполнители, пигменты, УФ- абсорберы, модифицирующие добавки, антисептики.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Пожаро-, взрывобезопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить и транспортировать покрытие «ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР» в плотно закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0°C. Не замораживать! Гарантийный срок хранения 1 год. Срок годности — 24 мес. с даты изготовления.

УПАКОВКА

Краску ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0.9 кг, 2.5 кг, 9 кг.